

Referentie: T604328 - 16300NF

NF P 92-505 (1995) - "Proef voor smeltende materialen"
Frans besluit van 21 november 2002 - Reactie bij brand van interieurmaterialen

- Dikte van de proefstukken : ≤ 5 mm
- De proefstukken werden noch gewassen noch onderworpen aan een versnelde veroudering.

Conditionering

ten minste 7 dagen bij (23 ± 2) °C en (50 ± 5) % RV
 of
 tot bereiken van een constant gewicht

	eerste ontsteking (s)	niet brandende smeltdruppels	brandende smeltdruppels	ontsteken watte
1	*	ja	neen	neen
2	*	ja	neen	neen
3	*	ja	neen	neen
4	*	ja	neen	neen

* geen ontsteking

Conclusie:

M1

Uitgevoerd onder accreditatie in het brandlab onder de verantwoordelijkheid van Pros Van Hoeyland.