



Indetex nv
Rue du Mont Gallois 58
7700 MOUSCRON

Uw bericht van
10-02-2021

Uw kenmerk

Datum
24-03-2021

Beproeverslag 21.00881.01

Gevraagde testen :

EN 13773 (2003)

| Staal id | Informatie gegeven door de aanvrager | Ontvangstdatum staal |
|----------|--------------------------------------|----------------------|
| T2103032 | ESTE | 10-02-2021 |

Gina Créelle
Opdrachtverantwoordelijke

Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van Centexbel.
De analysesresultaten gelden voor de ontvangen stalen. Centexbel is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de stalen.
Bij de toetsing van de conformiteit met de specificaties is geen rekening gehouden met de onzekerheid op de testresultaten.

Referentie: T2103032 - ESTE

Textiel – Brandgedrag – Gordijnen en overgordijnen - Bepalen van het gemak van ontsteking van textielstoffen.

Datum beëindiging test 24-02-2021
 Toegepaste norm EN 1101 (1995) + A1 (2005)
 Productnorm EN 13773 (2003)

Afwijking van de norm -

Conditionering 20°C, relatieve vochtigheid 65%


Aansteking Aan de rand

De proefstukken werden noch gereinigd noch onderworpen aan een versnelde veroudering.

Lengte

| Aansteektijd(s) | Aantal gevallen van ontsteking | Aantal gevallen van niet ontsteking |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 5 |

Ontstekingstijd wordt bepaald op basis van het aantal ontstoken proefstukken
 Geen ontsteking binnen 20 s



Breedte

| Aansteektijd(s) | Aantal gevallen van ontsteking | Aantal gevallen van niet ontsteking |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 5 |

Ontstekingstijd wordt bepaald op basis van het aantal ontstoken proefstukken
Geen ontsteking binnen 20 s

Referentie: T2103032 - ESTE

Textiel en textielproducten – Brandgedrag – Gordijnen en draperieën. Meting van de vlamverspreiding in verticaal geplaatste proefstukken met grote ontstekingsbron.

Datum beëindiging test 03-03-2021
 Toegepaste norm EN 13772 (2011)
 Productnorm EN 13773 (2003)

Afwijking van de norm -

Conditionering 20°C, relatieve vochtigheid 65%

De proefstukken werden noch gereinigd noch onderworpen aan een versnelde veroudering.

Lengte

| | Kant A | Kant B | Kant B | Kant B |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Doorbranden 1 st draad | neen | neen | neen | neen |
| Doorbranden 2 ^{de} draad | neen | neen | neen | neen |
| Doorbranden 3 ^{de} draad | neen | neen | neen | neen |
| Tijd doorbranden 3 ^{de} draad (s) | / | / | / | / |
| Vernielde lengte (mm) | 120 | 125 | 130 | 125 |
| Brandende smeltdruppels | neen | neen | neen | neen |

Breedte

| | Kant A | Kant B | Kant B | Kant B |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Doorbranden 1 st draad | neen | neen | neen | neen |
| Doorbranden 2 ^{de} draad | neen | neen | neen | neen |
| Doorbranden 3 ^{de} draad | neen | neen | neen | neen |
| Tijd doorbranden 3 ^{de} draad (s) | / | / | / | / |
| Vernielde lengte (mm) | 125 | 125 | 130 | 130 |
| Brandende smeltdruppels | neen | neen | neen | neen |

Klassering volgens EN 13773

Klasse 1

Referentie: T2103032 - ESTE

Wassen en drogen

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Datum beëindiging test | 09-03-2021 |
| Toegepaste norm | ISO 10528 (1995) |
| Afwijking van de norm | - |
| Apparatuur | Wascator FOM 71 (type A) |
| Gebruikt detergent | IEC detergent |
| Wasmethode en temperatuur | 66- 30° |
| Droogmethode | A = Drogen aan lijn |
| Aantal wascycli | 5 |
| Massa proefstalen | 760 g |

Gegenereerd staal: T2103032_01d

Referentie: T2103032_01d - ESTE

Textiel – Brandgedrag – Gordijnen en overgordijnen - Bepalen van het gemak van ontsteking van textielstoffen.

Datum beëindiging test 22-03-2021
 Toegepaste norm EN 1101 (1995) + A1 (2005)
 Productnorm EN 13773 (2003)

Afwijking van de norm -

Conditionering 20°C, relatieve vochtigheid 65%

Aansteking Aan de rand

De proefstukken werden 5 maal gewassen in plaats van 12 keer

Lengte

| Aansteektijd(s) | Aantal gevallen van ontsteking | Aantal gevallen van niet ontsteking |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 5 |

Ontstekingstijd wordt bepaald op basis van het aantal ontstoken proefstukken
 Geen ontsteking binnen 20 s



Breedte

| Aansteektijd(s) | Aantal gevallen van ontsteking | Aantal gevallen van niet ontsteking |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 5 |

Ontstekingstijd wordt bepaald op basis van het aantal ontstoken proefstukken
Geen ontsteking binnen 20 s

Referentie: T2103032_01d - ESTE

Textiel en textielproducten – Brandgedrag – Gordijnen en draperieën. Meting van de vlamverspreiding in verticaal geplaatste proefstukken met grote ontstekingsbron.

Datum beëindiging test 24-03-2021
 Toegepaste norm EN 13772 (2011)
 Productnorm EN 13773 (2003)

Afwijking van de norm -

Conditionering 20°C, relatieve vochtigheid 65%

De proefstukken werden 5 maal gewassen in plaats van 12 keer

Lengte

| | Kant A | Kant B | Kant A | Kant A |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Doorbranden 1 st draad | neen | neen | neen | neen |
| Doorbranden 2 ^{de} draad | neen | neen | neen | neen |
| Doorbranden 3 ^{de} draad | neen | neen | neen | neen |
| Tijd doorbranden 3 ^{de} draad (s) | / | / | / | / |
| Vernielde lengte (mm) | 125 | 115 | 120 | 125 |
| Brandende smeltdruppels | neen | neen | neen | neen |

Breedte

| | Kant A | Kant B | Kant A | Kant A |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Doorbranden 1 st draad | neen | neen | neen | neen |
| Doorbranden 2 ^{de} draad | neen | neen | neen | neen |
| Doorbranden 3 ^{de} draad | neen | neen | neen | neen |
| Tijd doorbranden 3 ^{de} draad (s) | / | / | / | / |
| Vernielde lengte (mm) | 120 | 120 | 120 | 125 |
| Brandende smeltdruppels | neen | neen | neen | neen |

Klassering volgens EN 13773

Klasse 1