

**Indetex nv**  
**Rue du Mont Gallois 58**  
**7700 MOUSCRON**

**Uw bericht van**  
21-05-2021

**Uw kenmerk**

**Datum**  
07-07-2021

## Beproeivingsverslag 21.03343.01

Gevraagde testen :

**EN 13773 (2003)**

Staal id	Informatie gegeven door de aanvrager	Ontvangstdatum staal
T2111639	URBINO	21-05-2021

**Gina Créelle**  
Opdrachtverantwoordelijke

Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van Centexbel.  
De analyseresultaten gelden voor de ontvangen stalen. Centexbel is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de stalen.  
Bij de toetsing van de conformiteit met de specificaties is geen rekening gehouden met de onzekerheid op de testresultaten.

**Referentie: T2111639 - URBINO**

**Wassen en drogen**

Datum beëindiging test	09-06-2021
Toegepaste norm	ISO 10528 (1995)
Afwijking van de norm	-
Apparatuur	Wascator FOM 71 (type A)
Gebruikt detergent	IEC detergent
Wasmethode en temperatuur	66- 30°
Droogmethode	A = Drogen aan lijn
Aantal wascycli	5
Massa proefstalen	1500 g

Gegenereerd staal: T2111639\_01d

Referentie: T2111639\_01d - URBINO

**Textiel – Brandgedrag – Gordijnen en overgordijnen - Bepalen van het gemak van ontsteking van textielstoffen.**

Datum beëindiging test 02-07-2021  
 Toegepaste norm EN 1101 (1995) + A1 (2005)  
 Productnorm EN 13773 (2003)

Afwijking van de norm -

Conditionering 20°C, relatieve vochtigheid 65%


Aansteking Aan de rand

De proefstukken werden 5 maal gewassen in plaats van 12 keer

**Lengte**

Aansteektijd(s)	Aantal gevallen van ontsteking	Aantal gevallen van niet ontsteking
1	0	1
2	0	1
3	0	1
4	0	1
5	0	1
10	0	1
15	0	1
20	0	5

Ontstekingstijd wordt bepaald op basis van het aantal ontstoken proefstukken  
 Geen ontsteking binnen 20 s



### Breedte

Aansteektijd(s)	Aantal gevallen van ontsteking	Aantal gevallen van niet ontsteking
1	0	1
2	0	1
3	0	1
4	0	1
5	0	1
10	0	1
15	0	1
20	0	5

Ontstekingstijd wordt bepaald op basis van het aantal ontstoken proefstukken  
Geen ontsteking binnen 20 s

Referentie: T2111639\_01d - URBINO

**Textiel en textielproducten – Brandgedrag – Gordijnen en draperieën. Meting van de vlamverspreiding in verticaal geplaatste proefstukken met grote ontstekingsbron.**

Datum beëindiging test 07-07-2021  
 Toegepaste norm EN 13772 (2011)  
 Productnorm EN 13773 (2003)

Afwijking van de norm -

Conditionering 20°C, relatieve vochtigheid 65%

De proefstukken werden 5 maal gewassen in plaats van 12 keer

**Lengte**

	Kant A	Kant B	Kant B	Kant B
Doorbranden 1 <sup>st</sup> draad	neen	neen	neen	neen
Doorbranden 2 <sup>de</sup> draad	neen	neen	neen	neen
Doorbranden 3 <sup>de</sup> draad	neen	neen	neen	neen
Tijd doorbranden 3 <sup>de</sup> draad (s)	/	/	/	/
Vernielde lengte (mm)	135	145	140	145
Brandende smeltdruppels	neen	neen	neen	neen

**Breedte**

	Kant A	Kant B	Kant B	Kant B
Doorbranden 1 <sup>st</sup> draad	neen	neen	neen	neen
Doorbranden 2 <sup>de</sup> draad	neen	neen	neen	neen
Doorbranden 3 <sup>de</sup> draad	neen	neen	neen	neen
Tijd doorbranden 3 <sup>de</sup> draad (s)	/	/	/	/
Vernielde lengte (mm)	135	155	155	155
Brandende smeltdruppels	neen	neen	neen	neen

**Klassering volgens EN 13773**

**Klasse 1**